

TECHNICKÉ INFORMACE



Primo Grande

	KONSTRUKCE STROJNÍ KALIBR VÝŠKA VLÁKNA HUSTOTA VÁHA VLÁKNA CELKOVÁ VÁHA KOBERCE TLOUŠŤKA KOBERCE ŠÍŘE	ISO 1766 ISO 1763 ISO 8543 ISO 1765	1/10th Gauge 11,4 mm 178 249 vpichů/m ² 1 986 g/m ² (58 oz/yd ²) 2 903 g/m ² 14,3 mm 4 & 5 metr
	SLOŽENÍ VLÁKNO PRIMÁRNÍ PODKLAD SEKUNDÁRNÍ PODKLAD	ISO 1833	100% Excellon Polypropylene Woven Polypropylene Woven Secondary
	PROVEDENÍ VHODNOST WIRA ABRAZIVNÍ TEST STATICKÁ ZÁTĚŽ DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ TUFT ANCHORAGE	PD 6527:Clause 17 ISO 3416 ISO 2094 ISO 4919	Silná bytová zátěž - 23, Střední komerční - 32 Překročilo 50 000 tření 20,1 % ztráta tloušťky po 24 h 28,7 % ztráta tloušťky po 1000 nárazech Nad 1 kg
	BAREVNÁ ODOLNOST ODOLNOST NA SVĚTLO ODOLNOST NA MOKRO ODOLNOST ŠAMPONOVÁNÍ	ISO 105-B02 ISO 105-E01 BS 1006:UK-TB	3 - 4 u všech barev 5 u všech barev 5 u všech barev
	TEPELNÉ HODNOTY TOG TEPELNÝ ODPOR	BS 4745:2005 (ISO 5085-1:1989)	1,4 Tog 0,14 m ² k/w
	HOŘLAVOST CE MARK RATING TEST tabletou METHENAMIN	BS EN 13501-1:2007 + A1:2009	Efl Prošlo - nízký efekt vznícení
	CHEMICKÉ DOPADY FORMALDEHYDE	C E	E1
	BIOLOGICKÁ OCHRANA MOL / HMYZ REZISTENCE		CHRÁNĚNO PROTI HMYZU & ROZKLADU
	ANTI STATIC		-0.1 kv (požadavek méně než +2.0 kv)

OBECNÉ INFORMACE

Instalace - Ve všech místech komerční aplikace je doporučeno celoplošné lepení dle BS 5325 (1983). Je -li vyžadována podložka, měla by být pevného a kvalitního typu a pokud je koberec instalován ve větších komerčních prostorách, měl by být koberec instalován za pomoci teleskopického napínáku. U množstevních objednávek vyžadujících jednotnost barev, prosíme uveďte toto v době objednání.

Údržba - Pro udržení vzhledu koberce se doporučuje, aby byl vysáván nejméně třikrát týdně k odstranění částic, nečistot a prachu. Pro použití na koberci se stříženým vlasem se doporučuje vysavač s rotačním kartáčem a klepačem. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu času, pochozí zátěž spolištuje kobercové vlákno v hlavních pochozích trasách, což působí oblasti různého opotřebení. Tyto oblasti budou vypadat světleji nebo tmavěji ve srovnání s méně často používanými částmi. Toto stínování / stopování nebo zploštění dochází u všech koberců s povrchem vláken a jako takový není přijímán jako základ pro jakoukoli stížnost. Stejně tak otočení vlákna (nebo vodoznačení) je jev, který může ovlivnit všechny koberce se stříženým vlasem a jako takový není přijímán jako výrobní vada.

Srovnání - Tento vzorek nemusí být ze stejné výrobní dávky jako aktuální zásoba, a proto by měl být používán jako průvodce a ne jako přesná shoda. Stejně jako u šířky 5 metrů a 4 metru nelze zaručit stejnobarevnost.

Důležité - Minimální objednané množství je 1,5 bm.

Březen 2019

GREENWOOD & COOPE LTD. Brookhouse Mill, Greenmount, Bury, Lancashire BL8 4HR TEL: 01204 881234 FAX: 01204 887722
 E-MAIL: info@cormarcarpets.co.uk WEBSITE: www.cormarcarpets.co.uk

proflooring

Výhradní dovoz ČR a SK

ProFlooring s.r.o., Raichlova 2610/9, 155 00 Praha 5

Tel.: +420 224 458 031

E-mail: info@proflooring.cz Web: www.proflooring.cz

EN 14041



Greenwood and Coope Ltd.
 Brookhouse Mill, Greenmount
 Bury, Lancashire BL84HR.
 United Kingdom

DOP: PGRA 25/09333A/12/18

Textile Floor Covering EN1307

www.cormarcarpets.co.uk