



STYCCOBOND F3

Lepidlo na podlahové
krytiny



Ke zhlédnutí demo videa
naskenujte tento kód



PRODUKTOVÝ LIST

PŘEDSTAVENÍ

STYCCOBOND F3 je kaučukovo - pryskyřičné podlahové lepidlo na vodní bázi, které má vynikající vlastnosti, dobrý mokrý úchop s včasným nárůstem síly. Je chráněn proti biodegradaci a je vhodné pro použití na běžné podlahového vytápění.

STYCCOBOND F3 lze použít k lepení vláknitých kobereců, Hesianu, plsti, Sekundární, latexové, gumové pěnové koberce a korkové dlaždice až do tloušťky 3,2 mm.

Tip: F.Ball **RAG** – používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny.



STYCCOBOND F3 bylo testováno podle standardů Mezinárodní námořní organizace a schváleno pro použití v lodních instalacích.

STYCCOBOND F3 lze strukturálně použít na vyhlazovací hmoty STOPGAP pevné, hladké a suché podklady z betonu a písku, cementového potěru, překližky, podlah dřevotřísky a sololitu.

STOPGAP vodotěsné povrchové membrány, pevný podlahový asfalt a některé nesavé povrchy musí být potažené minimálně 3 mm odpovídající stěrkovou hmotou STOPGAP .

STYCCOBOND F3 lze aplikovat přímo na některé nesavé podklady, např. litý beton, Terrazzo a Granolit. Avšak některé neprodyšné krytiny by se neměly lepit přímo na tyto podklady. Mělo by se nejprve použít vyhlazovací hmoty STOPGAP.

Pro detaily ohledně jiných podkladů kontaktujte náš technický úsek, popř. dovozce ve vaší zemi.



OBSAHUJE

- Vysokou pevnost
- Dobrý úchyt za mokra
- Vhodné pro instalaci většiny kobereců
- Schváleno pro použití v námořnictví

STANDARDS

Všechny aspekty instalace podlahových krytin by měly být v souladu s požadavky příslušných norem v daném státě

BALENÍ

- 15 L kyblík
- 5 L kyblík
- 2.5 L kyblík
- 1 L hrnek

TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Pastelově žlutá
Konzistence	krémovitá
Pokrytí (cca.)	3m ² /L za použití ozubené špachtle 2mm x 6mm
Otevřený čas	až 15 min závisí na teplotě, vlhkosti, a savosti podkladu

KOLIK MATERIÁLU?

Objem balení	Velikost špachtle	Pokrytí na balení
15 L	2mm x 6mm	45 m ²
5 L	2mm x 6mm	15 m ²
2.5 L	2mm x 6mm	7.5 m ²
1 L	2mm x 6mm	3m ²

Upozornění: pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Správná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez zbytků nečistot, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN CI 40 pro odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů.

Betonové a pískové / cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 10 ° C po celou dobu aplikace a vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnut po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci.

Pro detailní informace si vyžádejte F. Ball Průvodce přípravou podkladů.

VLHKÉ PODKLADY

Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digital Vlhkoměr. Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušný STOPGAP Uzávěru vlhkosti.

VYHLAZENÍ

Aby byl zajištěn rovný povrch, na který se bude lepit, měly by být nerovné a nepravidelné povrchy vhodně připraveny s použitím příslušných vyhlazovacích hmot STOPGAP.

PENETROVÁNÍ

Velmi savé podklady, jako jsou pískové / cementové potěry a překližky atd mohou způsobit rychlé schnutí lepidla, čímž se zkrátí doba zpracovatelnosti. Použijte STOPGAP PI 31 zředěný 4 díly vody a míchejte, dokud se důkladně nerozpustí. Penetraci nechte důkladně zaschnout před pokračováním v instalaci.

Suché a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého, např. anhydrit musí být opatřeny neředěnou penetrací STOPGAP PI 21.

APLIKACE LEPIDLA

Držte stěrku v úhlu 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na plochu podkladu.

Savé podklady – podlahovou krytinu lze instalovat do vlhkého lepidla, kromě korkových dlaždic.

Instalace korkových dlaždic, nebo na povrchy s malou nebo žádnou absorpcí - lepidlo nechat před položením podlahové krytiny částečně zaschnout na konzistenci podobné pastě.

Hluboko profilované nebo drsné podkladové podlahové krytiny –

Zde může být nutné použít extra lepidlo pro zajištění dobrého kontaktu. V takových případech použijte špachtli se zářezy 3 mm x 6 mm „V“, tím se sníží uvedené pokrytí.

Dle pokynů výrobce podlahových krytin položte podlahovou krytinu do lepidla a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch a zajistili celkový kontakt s lepidlem. Zaválčujte ji s 68 kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu (na podlahové krytiny s pěnovým podkladem použijte STYCCOBOND Hladící válec) k zajištění celkového kontaktu. O 30 minut později a když je podlaha zcela zakryta, opakujte podle potřeby, abyste zajistili udržení celkového kontaktu.

OPATŘENÍ

Podlahovou krytinu nezatěžujte ani nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo úplně neztuhne

Podlahovou krytinu nenechte čistit mokrou cestou dříve jak za 3 týdny. Nicméně vždy doporučujeme čištění suchou cestou za pomoci granulátů.

NÁŘADÍ

STYCCOBOND 2mm x 6mm nebo 3mm x 6mm 'V' ozubená špachtle, 68kg podlahářský válec, F. Ball hladítko na koberce s pěnovým podkladem, podlahářský nůž.

Nářadí by mělo být umyté za pomoci teplé vody a mýdla dokud je lepidlo stále vlhké.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v rozmezí 5°C - 30°C. Chraňte před mrazem.

ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřeném balení skladovaném v dobrých podmínkách.

RADY - ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Bezpečnostní listy pro profesionály jsou k dispozici na vyžádání.

Tyto lze stáhnout na webu www.f-ball.co.uk Alternativně na vyžádání u dovozce v dané zemi.

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo Dovozece:



F. Ball and Co. Ltd.

www.f-ball.com



www.proflooring.cz