



# STYCCOBOND F44

## Akrylové lepidlo



Ke zhlédnutí demo videa  
naskenujte tento kód



## PRODUKTOVÝ LIST

### PŘEDSTAVENÍ

**STYCCOBOND F44** je akrylové emulzní lepidlo neobsahující rozpouštědla, které je navrženo pro poskytnutí vysoké pevnosti spoje, silnou počáteční lepivost a dlouhou dobu otevření. Je chráněno proti biologickému rozkladu a je vhodné pro použití na podklady s běžným podlahovým vytápěním.

STYCCOBOND F44 lze použít k zajištění vinylových podlahových krytin v rolích a dílců dle EN654, EN649 a EN651; gumových podlahových krytin a některých textilních podlahových krytin s rubem z PVC a polyuretanové pěny.

Tip: **F. Ball RAG** - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny



STYCCOBOND F44 byl testován na standardy Mezinárodní námořní organizace a schváleno pro použití v námořnictví

STYCCOBOND F44 lze aplikovat na vyhlazovací hmoty STOPGAP, pevné, hladké, suché podklady z betonu, písčito-cementového potěru, překližky, podlah z dřevotřísky a sololitu.

STOPGAP uzávěry vlhkosti a pevný podlahový asfalt musí být opatřeny minimálně 3 mm odpovídající stěrkovou hmotou STOPGAP.

Pro detaily ohledně jiných podkladů kontaktujte náš technický úsek, popř. dovozce ve vaší zemi.



### OBSAHUJE

- Vysokou počáteční lepivost
- Vysokou pevnost spoje
- Dlouhý otevřený čas
- Bez rozpouštědel
- Schváleno pro použití v námořnictví

### STANDARDY

Všechny aspekty instalace podlahových krytin by měly být v souladu s požadavky příslušných norem v daném státu.

### BALENÍ

- 15 L kýbl
- 5 L kýbl
- 2.5 L kyblík
- 1 litrová nádobka

### KOLIK MATERIÁLU

OBJEM BALENÍ	VEL. ŠPACHTLE	POKRYTÍ NA BALENÍ
15 L	1.5mm x 5mm	60m <sup>2</sup>
5 L	1.5mm x 5mm	20m <sup>2</sup>
2.5 L	1.5mm x 5mm	10m <sup>2</sup>
1 L	1.5mm x 5mm	4m <sup>2</sup>

Upozornění: pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu.

### TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Krémově / Žlutá
Konzistence	Krémovitá
Pokrytí (cca.)	4m <sup>2</sup> Na litr s špachtlí 1.5mm x 5mm
Otevřený čas	Až 60 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Správná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez nerovností a jakékoli nečistoty, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN CI40 pro odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů.

Betonové a píščito-cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 10 ° C po celou dobu aplikace a vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci.

Pro detailní informace si vyžádejte F.Ball Průvodce přípravou podkladů .

## VLHKÉ PODKLADY

Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digitálním vlhkoměrem. Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušnou uzávěru vlhkosti STOPGAP.

## VYHLAZENÍ

Aby byl zajištěn rovný povrch, na který se bude lepit, měly by být nerovné a nepravidelné povrchy vhodně připraveny s použitím příslušných vyhlazovacích hmot STOPGAP.

## PENETROVÁNÍ

Velmi savé podklady, jakou jsou píščito-cementové potěry atd. mohou způsobit rychlé schnutí lepidla, čímž se zkrátí doba zpracovatelnosti. Aplikujte STOPGAP P131 zředěný 4 díly vody a míchejte, dokud se důkladně nepromísí. Takto naředěnou penetraci aplikujte na podklad a nechte důkladně zaschnout před pokračováním v instalaci.

Suché a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého, např. anhydrit musí být opatřen neředěnou penetrací STOPGAP P121. - další informace najdete v technickém listu STOPGAP P121

## APLIKACE LEPIDLA

Držte stěrku v úhlu 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na takovou plochu podkladu, kterou lze pokrýt krytinou, zatímco lepidlo zůstává přilnavé a poskytuje dobrý přenos .

**Savé povrchy** - instalujte podlahovou krytinu okamžitě, při pokládce dílců nechte lepidlo odvětrat přibližně 10 minut, aby se snížilo riziko klouzání.

**Nesavé podklady** - Naneste lepidlo a před položením podlahové krytiny nechte částečně zaschnout do lepivého povlaku. Při pokládání nepropustných metrážových podlahových krytin lze použít techniku "Double drop" ke zkrácení doby čekání na zaschnutí lepidla. Tzn. umístíte podlahovou krytinu do mokrého lepidla, přitlačíte, abyste dosáhli přenosu, a poté ji stáhněte zpět z podkladu s lepidlem. Poté nechte lepidlo zaschnout do lepivého povlaku a instalujte zpět do stejné pozice.

**Aplikace válečkem** – Na savé i nesavé podklady k minimalizaci prokreslení lepidla přes vinylové podlahové krytiny, naneste lepidlo a poté okamžitě rozválečujte malířským válečkem, který byl předem potažen lepidlem, abyste získali hladký a jednotný vzhled. Instalujte podlahovou krytinu, jakmile lepidlo odvětralo na lepivý film, ale je stále vnímavé k podlahové krytině.

**NEPOUŽÍVEJTE váleček k protažení pokrytí, protože to sníží přilnavost.**

Dle pokynů výrobce podlahových krytin uložte podlahovou krytinu do lepidla a zatlačte od středu směrem ven, aby se vytlačil vzduch. Zaválcujte ji s 68 kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu. (na krytiny s pěnovým podkladem použijte hladítko STYCCOBOND ) abyste zajistili celoplošný kontakt. Za 30 minut celý proces zaválcování nebo zahlazení opakujte.

## OPATŘENÍ

Podlahovou krytinu nezatežujte a nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo úplně neztuhne. Nesvařujte vinylové podlahové krytiny, dokud lepidlo nemělo dostatek času na vytvoření dobrého spojení, obvykle 24 hodin.

## NÁŘADÍ

STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“ ozubená stěrka, podlahový válec 68 kg, STYCCOBOND hladítko pro pěnový podklad koberce a ořezávací nůž.

Nářadí by mělo být umyté pomocí teplé vody a mýdla dokud je lepidlo stále vlhké.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v rozmezí 5°C až 30°C.

Chraňte před mrazem.

## ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřeném balení, skladovaném v dobrých podmínkách

## RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Bezpečnostní listy pro profesionály jsou k dispozici na vyžádání.

Tyto lze stáhnout na webu [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk). Alternativně na vyžádání u dovozce v dané zemi.

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k zabezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

**Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo dovozce:**



F. Ball and Co. Ltd.

[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)

**proflooring**

[www.proflooring.cz](http://www.proflooring.cz)