



STYCCOBOND F73 PLUS

Heavy Duty 1-složkové podlahové lepidlo

PRODUKTOVÝ LIST

PŘEDSTAVENÍ

STYCCOBOND F73^{PLUS} Je jednosložkové, vlákny vyztužené, vlhkostí vytvrzující, podlahové lepidlo, vhodné pro instalaci široké škály podlahových krytin a pro umělou travu. Je voděodolný a vhodný pro venkovní použití, není však určen k použití jako náhrada za povrchovou vlhkost odolnou membránu. Je odolný vůči olejům a mastnotám a je vhodný pro použití v běžných systémech podlahového vytápění.

STYCCOBOND F73^{PLUS} lze použít pro zajištění vpichovaných, vláknou vázaných koberců, umělé trávy, koberců s podkladem z PVC, latexu, polyuretanu a gumy, vinylu a gumových podlah, ve formátu rolí i dílců.

Tip: **F. Ball RAG** - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny

STYCCOBOND F73^{PLUS} lze aplikovat na vyhlazovací hmoty STOPGAP, pevné, hladké podklady z betonu, granolitu, píščito-cementové potěry a překližky.

Pro instalaci na nesavé podklady, kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.



OBSAHUJE

- Vyztužené vlákny
- Přichycené podlahové krytiny od 90 minut
- Svařování od 2 h
- Vysoká pevnost lepení
- Bez izokyanátů a rozpouštědel
- Po vytvrzení odolný vůči vodě, oleji a mastnotě
- Vhodné pro venkovní použití

STANDARDY

Všechny aspekty instalace podlahových krytin by měly být v souladu s požadavky příslušných norem v daném státě

BALENÍ

7,5kg kyblík

TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Bílá
Konzistence	Viskózně tekutá
Pokrytí (cca.)	3.3m ² / kg se špachtlí A2 2.6m ² / kg se špachtlí 2mm x 6mm 1.8m ² / kg se špachtlí 3mm x 6mm
Otevřený čas	20 - 30 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu
	Počáteční nastavení od 90 minut Úplné vytvrzení 24 hodin

KOLIK MATERIÁLU?

Velikost bal.	Velikost špachtle	Pokrytí na jednotku
7.5kg	A2	25m ²
7.5kg	2mm x 6mm	20m ²
7.5kg	3mm x 6mm	14m ²

Upozornění: Pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu

PŘÍPRAVA PODKLADU

Řádná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez nerovností a jakékoli nečistoty, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN C140 pro odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů.

Betonové a pískito-cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 10 ° C po celou dobu aplikace a vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci.

Pro aplikaci ve vnějším prostředí, i když není nutné, aby byly podlahy zcela suché, musí být povrch před aplikací lepidla viditelně suchý.

Pro detailní informace si vyžádejte F.Ball Průvodce přípravou podkladů.

VLHKÉ PODKLADY

Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digitálním vlhkoměrem. Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušnou uzávěru vlhkosti STOPGAP.

VYHLAZOVÁNÍ

Aby byl zajištěn rovný povrch, na který se bude lepit, měly by být nerovné a nepravidelné povrchy vhodně připraveny s použitím příslušných vyhlazovacích hmot STOPGAP.

PENETROVÁNÍ

Penetrování není nutné.

APLIKACE LEPIDLA

Lepidlo skladujte před použitím v teple, aby se usnadnilo roztírání.

Upevnění podlahových krytin – podlahové krytiny musí být před instalací aklimatizované v souladu s pokyny výrobce, položeny a ponechané "vyležet" po dobu 24 hodin. Před nanesením lepidla by měly být nařezány tak, aby lícovaly.

Držte stěrku pod úhlem 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na takovou plochu podkladu, kterou lze v uvedeném otevřeném čase pokrýt. Tím se zajistí plný mokry přenos lepidla na podlahovou krytinu.

Okamžitě položte podlahovou krytinu a zavalčujte ji, aby byla zajištěna celková přilnavost.

Podle potřeby aplikujte závaží, abyste zajistili kontakt mezi podlahou a podkladem, dokud lepidlo neztuhne.

U podlahových krytin s hrubým, nebo hodně profilovaným podkladem může být nutná aplikace extra lepidla, aby byl zajištěn dobrý kontakt. V takových případech použijte ozubenou špachtli STYCCOBOND 3 mm x 6 mm se zářezy „V“.

Otevřená doba lepidla závisí na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu.

OPATŘENÍ

Před svařením podlahové krytiny počkejte minimálně 2 hodiny.

Podlahovou krytinu nezatěžujte a nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo zcela nevytverdne – obvykle od 2 hodin.

Venkovní instalace musí být chráněny před deštěm, dokud lepidlo nevytverdne.

Při instalaci umělé trávy zajistěte, aby veškeré lepidlo prosakující odtokovými otvory bylo před vytvrzením lepidla očištěno pomocí ubrousků STYCCOWIPES

NÁŘADÍ

Stěrka STYCCOBOND A2 pro pružné podlahové krytiny s hladkým podkladem.

U podlahových krytin s profilovaným nebo hrubým podkladem, použijte v závislosti na podkladu buďto ozubenou špachtli STYCCOBOND 2 mm x 6 mm nebo 3 mm x 6 mm „V“.

F. Ball 68kg podlahový válec.

Před vytvrzením lepidla očistěte nástroje za pomoci STYCCOWIPES.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte mezi 5°C a 30°C.

Chraňte před mrazem.

ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřeném balení, skladovaném v dobrých podmínkách.

RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován.

Bezpečnostní listy pro profesionály jsou k dispozici na vyžádání. Tyto lze stáhnout na webu www.f-ball.com.

Alternativně na vyžádání u dovozce ve vaší zemi .

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k zabezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo dovozce:



F. Ball and Co. Ltd.
www.f-ball.co.uk



www.proflooring.cz

