

pro-screed **Ultra**

2složková rychle tuhnoucí latexová polymerová vyrovnávací & vyhlazovací hmota

- **Rychle tuhnoucí**
Pochozí po 80 minutách. Pokládka podlahové krytiny po 3 hodinách
- **Dlouhý otevřený čas**
Pro jednodušší aplikaci
- **Tloušťka aplikace**
2 - 22mm
- **Excelentní rozliv**
A aplikační vlastnosti
- **Vhodné pro použití**
Přes staré zbytky lepidel
- **Vlhkostně tolerantní**
Lze použít pod a nad uzávěrou vlhkosti
- **Penetrace není nezbytná**
Na většině površích
- **Ideální pro dřevěné podklady**
- **Vhodné k použití**
Se systémy podlahového vytápění
- **Velmi nízké aroma**
- **Bez proteinu, amoniaku a kaseinu**

POPIS

Pro-Screed Ultra je rychle tuhnoucí dvousložková latexová polymerová nivelační a vyhlazovací hmota s vynikající tekutostí a přilnavostí.

Jedinečné vlastnosti složení umožňují použití Pro-Screed Ultra bez nutnosti základního nátěru na velké většině podkladů. Pro-Screed Ultra rychle tuhne a může být pochozí již po 80 minutách a podlahové krytiny lze instalovat již po 3 hodinách nebo pouze po 2 hodinách u keramiky.

Pro-Screed Ultra lze aplikovat v hloubkách od 2 mm do 22 mm v jedné aplikaci.

Pro-Screed Ultra je odolný vůči vlhkosti a lze jej použít pod i nad uzávěrou vlhkosti.

Pro-Screed Ultra je vhodný pro aplikaci na většinu systémů podlahového vytápění a protože neobsahuje protein, lze jej použít v biologicky citlivých oblastech.



POUŽITÍ/PODKLADY

Pro-Screed Ultra je vhodný pro vyhlazení a vyrovnání většiny vnitřních podkladů včetně:

Beton, píščito-cementový potěr, asphalt/bitumen, kámen, keramické, porcelánové nebo teracové dlaždice, zbytky lepidel odolných vůči vlhkosti, tvrdé vinylové dlaždice, nosné desky dlaždic, pevné dřevěné desky, podlahová překližka, pevná ocel/kov a epoxidové uzávěry vlhkosti.

Pro-Screed Ultra je vhodný pro systémy podlahového vytápění za předpokladu, že nebude překročena maximální teplota 27°C.

Máte-li jakékoli pochybnosti o vhodnosti Pro-Screed Ultra pro instalaci, kontaktujte nás prosím, nebo proveďte testy k ověření vhodnosti.

SPECIFIKACE

Typ stěrkové hmoty:	Cementová polymerní směs
Barva:	Béžová
Bod vzplanutí:	Nehořlavé
Pokrytí:	Přibližně 4,5 m ² @ 3 mm
Síla komprese:	CT-C20-F7
Teplota při aplikaci:	+5°C to +27°C
Pracovní čas:	Cca. 20 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a podkladu
Pochozí po:	80 minutách
Pokládka krytin po Pružné podlahové krytiny:	3 hodinách
Keramika:	2 hodinách
Skladování & trvanlivost:	12 měsíců v originálním neotevřeném balení skladovaném při teplotě +5°C až +30°C
Velikost balení:	20kg pytel 4.5L polykanyst

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ

Před použitím **F5ULTRA Pro-Screed Ultra** si přečtěte bezpečnostní list, který je k dispozici na www.floorwise.co.uk

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a bez vztlínající vlhkosti, mastnoty, uvolněného materiálu a povrchového mléka. Jakékoli zbývající zbytky lepidla by měly být zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že nemohou být změkčeny vodou a zda jsou tvrdé, pevné a mají dostatečnou soudržnou pevnost, aby mohly přijmout **Pro-Screed Ultra**.

(pokračování)

pro-screed Ultra

PŘÍPRAVA PODKLADU (pokračování)

Při instalaci podlahových krytin citlivých na vlhkost a před vyrovnáváním pomocí **Pro-Screed Ultra** by měl být beton nebo písčito-cementový potěr suchý pomocí konzistentních měření vlhkosti; < 75 % relativní vlhkosti (RH) nebo < 0,5 % zbytkové vlhkosti při zkoušce podle BS 8203 nebo platných norem ve vašem státě. Tekutá hydroizolační membrána se doporučuje aplikovat v oblastech se vztlínající vlhkostí a/nebo tam, kde je zbytková vlhkost vyšší než 75 % na 98 %.

Nové vytápěné potěry by měly být uvedeny do provozu před instalací jakékoli podlahové krytiny. Zahřívání by nemělo začít dříve než 21 dnů po položení písčito-cementových potěrů nebo 7 dnů po položení kalciumsulfátových potěrů. Proces uvádění do provozu by měl být proveden v souladu s doporučeními výrobce potěru a měl by pokračovat, dokud nebude potěr suchý. Po uvedení do provozu a zjištění úrovně vlhkosti, pokud časové měřítko neumožní dostatečné vyschnutí potěru, je třeba na povrch aplikovat tekutou hydroizolační membránu. Systémy podlahového vytápění musí být vypnuty 48 hodin před aplikací.

Abyste nedošlo k tepelnému poškození podlahové krytiny, při použití **Pro-Screed Ultra** k zapouzdření kabelů elektrického podlahového vytápění postupujte podle pokynů výrobce podlahové krytiny pro požadovanou hloubku směsi. Po nanesení **Pro-Screed Ultra** vyčkejte 7 dní, než znovu zapnete podlahové vytápění, zpočátku jej udržujte na nízké teplotě, která se denně nezvyšuje o více než 2 °C.

Před vyrovnáním dřevěných podkladů zajistěte, že dřevěné desky jsou bezpečně přišroubovány a pevně upevněny. Tam, kde jsou dřevěné podklady dostatečně tuhé, ale nerovné nebo opotřebované, lze **Pro-Screed Ultra** použít k vyhlazení a vyrovnání dřevěných podkladů před překrytím podlahovou překližkou nebo podkladovou deskou pro dlaždice. Před montáží krycích desek se ujistěte, že je **Pro-Screed Ultra** vytvrzený. Překližkové panely by měly být volně naskládány v místnosti, kde mají být položeny, před montáží, aby se adekvátně aklimatizovaly co nejlépe provozním podmínkám, a měly by být upevněny pomocí šroubů se 100 mm středy po obvodu a 150 mm středy jinde. Podkladové desky dlaždic by měly být instalovány podle pokynů výrobce.

Stávající kamenné, keramické, porcelánové a teracové dlaždice by měly být dobře přilepeny ke strukturálnímu pevnému podkladu a musí být schopny unést dodatečnou hmotnost stěrkové hmoty **Pro-Screed Ultra**. Přestože nejsou ovlivněny vlhkostí, spáry mezi dlaždicemi a dlaždicemi samotnými mohou být dostatečně propustné, aby umožnily pronikání vlhkosti na zadní stranu podlahové krytiny. V případě potřeby by měla být zajištěna ochrana před vlhkostí pokrytím povrchu membránou odolnou proti vlhkosti.

Pro-Screed Ultra je odolný vůči vlhkosti a lze jej použít pod a nad epoxidové membrány odolné proti vlhkosti. Aby bylo zajištěno konzistentní zasychání lepidla na podlahové krytiny, musí být nepropustné podklady (epoxidové hydroizolační membrány, podlahový asfalt a ocel) pokryty minimálně 3 mm vrstvou **Pro-Screed Ultra**.

PENETROVÁNÍ

Většina podkladů nevyžaduje penetrační nátěr před aplikací **Pro-Screed Ultra**, ale je třeba zdůraznit, že penetrační nátěr napomůže tekutosti a prodlouží dobu zpracování, zejména v oblastech s vysokou porézností. Základní nátěr také pomáhá snížit tvorbu dírek.

MÍCHÁNÍ A APLIKACE

Nalijte veškerou emulzi **Pro-Screed Ultra Latex Liquid** do vhodné čisté míchací nádoby. Prášek přidejte postupně za stálého míchání elektrickým míchadlem/šlehací metlou na středním stupni.

Po přidání veškerého prášku pokračujte v míchání další dvě minuty, dokud nezískáte konzistenci bez hrudek. Udržujte metlu pod povrchem, abyste minimalizovali zachycení vzduchu.

Po smíchání nepřidávejte další tekutý latexový polymer ani vodu.

Pro-Screed Ultra zůstane zpracovatelný z míchací nádoby po dobu 20 minut při 20°C.

Ujistěte se, že teplota podkladu je vyšší než 5°C. Nalijte na připravený podklad a lehce rozetřete do požadované hloubky mezi 2-22 mm.

Pro odstranění zachyceného vzduchu a vyhlazení proudění se doporučuje okamžité použití odvzdušňovacího válečku. Doba tuhnutí bude záviset na atmosférických podmínkách a teplotách. Nižší teploty jej zpomalí a vyšší teploty urychlí.

Při nanášení **Pro-Screed Ultra** na podklad, který je neporézní nebo nepropustný, nebo pokud podklad obsahuje zbytky starého lepidla, **Pro-Screed Ultra** by měl být aplikován na minimálně 3 mm. To zajistí, že jakákoli nová aplikace lepidla bude konzistentně schnout a nedojde k žádné interakci mezi starým a novým lepidlem.

Při nanášení **Pro-Screed Ultra** ve vrstvách nechte každou vrstvu úplně vyschnout, než nalijete další směs. V tomto případě se doporučuje mezi vrstvami zředěný penetrační nátěr **Pro-Screed Prime**, aby se maximalizoval rozliv směsi a povrch směsi. Vždy se ujistěte, že vrstva nahoře je tenčí než vrstva dole.

Pro-Screed Ultra je vhodný pro aplikaci čerpadlem.

DOBA VYSYCHÁNÍ

Za ideálních podmínek může **Pro-Screed Ultra** přijmout lehký pochoz po 80 minutách, ale před aplikací finálního dekorativního povrchu musí být ponechán zaschnout. To jsou obvykle 3 hodiny pro podlahy, jako je vinyl a 2 hodiny pro keramické dlaždice.

Silnější aplikace mohou vyžadovat delší dobu na zaschnutí. Pokud v budově není žádné nebo omezené proudění vzduchu, může být ovlivněna doba schnutí.

pro-screed Ultra

POKRYTÍ

Pokrytí se bude lišit v závislosti na typu a struktuře podkladu. Jako vodítko, 20 kg pytel/4,5 l latexové emulze při použití na hladkých površích poskytnou přibližnou míru pokrytí:

Tloušťka	Přibližné pokrytí
2mm	6.75m ²
3mm	4.5m ²
5mm	2.7m ²
10mm	1.35m ²
22mm	0.61m ²

ČIŠTĚNÍ

Náradí a míchací nádoby čistěte ihned po použití čistou vodou.

SKLADOVÁNÍ

Prášek - skladujte v neotevřených pytlích, mimo zem, v chladu a suchu. Chraňte před nadměrným průvanem a spotřebujte do 12 měsíců od data uvedeného na tomto obalu. Tekuté – skladujte mimo záporné teploty, mimo přímé sluneční záření a použijte během 12 měsíců od data vyraženého na lahvičce.

LIKVIDACE

Prázdné pytle nebo přebytečný produkt zlikvidujte bezpečně v souladu s předpisy místních úřadů. Ztuhlý a vytvrzený produkt lze zlikvidovat jako stavební odpad. Čerstvá nebo ztuhlá malta se nesmí dostat do kanalizace nebo drenážního systému.

POKYNY PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

4.5L 20Kg	F5ULTRA Pro-Screed Ultra 2složková latexovo-polymerová vyrovnávací a vyhlazovací hmota	UN1950
Pro-Screed Ultra není klasifikován jako nebezpečný. Řiďte se radami uvedenými v bezpečnostním listu, který je dostupný na našich webových stránkách www.floorwise.co.uk nebo naskenováním QR kódu: 		
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ		
Označení v souladu s (ES) č. 1272/2008		

**Linka technické pomoci
+44 (0)01509 673974**

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

POZNÁMKA: Floorwise Group Ltd poskytuje veškeré informace v dobré víře. Naši zásadou je neustálý výzkum a vývoj, proto si prosím uvědomte, že naše informace mohou podléhat aktualizacím bez předchozího upozornění. I když je zajištěno, že naše produkty budou vyráběny podle trvale vysokých standardů, je důležité si uvědomit, že jelikož nemáme kontrolu nad podmínkami na místě nebo nad úrovní práce, nemůžeme převzít odpovědnost za jakoukoli výslednou ztrátu nebo poškození.

Ultra